



- 1 Topshield pro
- 2 Linoleum flooring
- 3 Moisture retardant fibre-board
- 4 Cork underlayer

## LINOLEUM CLICK COLLECTION



DESCRIPTION	Norm	Standard requirement	Test results
Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346/EN 428	-	10,5 mm
Gewicht / Poids	EN ISO 23997/EN 430	-	9200 g/m <sup>2</sup>
Formaat / Format	EN ISO 24342/ EN 427	-	tile: 305 x 915 mm
Bevel	-	-	no
Planken / tegels / m <sup>2</sup> per verpakking Nombre de lames / dalles / m <sup>2</sup> par boîte	-	-	plank - lames: 6 pcs/crt; 1,675 m <sup>2</sup> /crt
<b>CLASSIFICATION</b>			
Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	EN 16511	✓
Europese classificatie / Classement européen	EN 16511	-	residentieel / résidentielle: 23 commercieel / commerciale: 33
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV antistatisch / antistatique
Slipweerstand - Nat / Glissance - humide	DIN 51 130 / EN 13398 2002-11	R9 - DS	R10 - DS (0,45)
<b>PERFORMANCE</b>			
Dimensionale stabiliteit / Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0,15	< 0,05 %
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1/ EN 433	<0,20	max. 0,12 mm
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918 / EN 425	25.000 revolutions	geen beschadiging, geschikt voor type W aucun dommage, convient au type W
Kliksterkte/ Résistance en traction du système	ISO 24334	>1,5 kN/m	HDF >500kg / lfm - kg/m
Zwellingswaarde 24 uur/ Valeur de gonflement 24h	EN 317	≤ 18%	< 8%
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 105 - B02	≥ 6	> 6
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	-	16 dB
Thermische weerstand / Résistance thermique	EN 12524	<0,15	0,098 m <sup>2</sup> K / W
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	Topshield Pro
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN 423	-	Resistant to diluted acids, oils, fats and known solvents, not resistant to alkalis pH >11
Weerstand tegen sigaretten/ Résistance aux cigarettes	EN 1399	-	-
Vloerverwarming- en koeling / Chauffage et refroidissement par le sol	-	-	geschikt / approprié, max 28 °C
<b>ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY</b>			
Emissie / emission formaldehyde / PCP	ISO 14041	-	E1 / Niet detecteerbaar - E1 / Non détectable
TVOC - emissieklasse / Classe d'émission	certifications	various	volgens- selon AgBB
Ftalaatvrij	CEN ISO/TS 16181	-	100% Ftalaat-vrij / 100 % sans phtalate
PEFC	PEFC ST 1003	-	✓
Totaal gerecycleerd materiaal	-	-	85%
Recycleerbaarheid	-	-	Recycleerbaar/ Recyclable
Natuurlijke inhoud	-	-	94%
REACH	-	-	conform / conforme
MHS (Material Health Statement)	-	-	beschikbaar / disponible
DOP - declaration of Performance	-	-	beschikbaar / disponible
<b>OTHER</b>			

